

Termékleírás

Az Enkamat[®] 7010 flexibilis háromdimenziós matrac, csomópontoknál forrasztott poliamid monoszálból készül, mely biztosítja a termék 95%-nál nagyobb nyitott felületét. Az 1 m-nél szélesebb Enkamat[®] 7010 matracok, 1m széles sávokból hőkötéses rögzítéssel vannak szélesítve.

Alkalmazás

Az Enkamat[®] 7010 állandó erózióvédelmet biztosító, könnyűsúlyú, rugalmas matrac, mely szerkezetéből adódóan, mesterséges gyökérzetet biztosítva segíti a természetes vegetáció megtelepedését, és megerősödését. Az erózióvédő matrac, az alkalmazási helynek megfelelően növényzettel betelepítve, és feltöltve biztosítja rézsűk, partszakaszok, hulladéklerakók, és egyéb erózióknak kitett területek védelmét.

Műszaki adatok

Jellemző tulajdonságok

		Középérték	
Polimer		PA6	
Polimer sűrűsége	kg/m ³	1140	
Szín		fekete	
Területi sűrűség	g/m ²	260	EN 965
Névleges vastagság	mm	10	
Talajvisszatartó tényező	m/m ²	1810	Egységterületre eső szálak teljes hossza

Mechanikai tulajdonságok

		Középérték	
Szakító szilárdság MD	kN/m	1.5	EN 10319
Szakító szilárdság CMD	kN/m	1.1	EN 10319
Csomóponti szilárdság	kN/m	0.7	EN 10319

Hőmérsékleti tulajdonságok

		Besorolás	
Hőmérsékleti ellenállás	°C	-30 -+80	Szilárdság és rugalmasság nem csökken

Méretetek, súlyok

Enkamat Standard	Matrac					Tekercs		
	Vastagság mm	Területi sűrűség g/m ²	Szélesség m	Hossz m	Terület m ²	Átmérő m	Hossz m	Bruttó súly kg
7010/1	10	260	1.0	150	150	1.2	1.03	40

Az egyedi értékek eltérhetnek a fent említett adatoktól

Az Enkamat 7010 elérhető továbbá 1.95 m és 3.85 m szélességben.

Minőségbiztosítás



Az Arnhem és az Obenburgi Colbond Geosynthetic részlegek minőségirányítási rendszerét a Lloyd's Register Quality Assurance Limited hagyta jóvá, az ISO 9001:2000 minőségirányítási szabvány szerint. Tanúsítvány száma: 935136.

Colbond bv, 6800 Tc Arnhem, Hollandia
Tel.: +31 26 366 4600 Fax.: +31 26 366 5812
geosynthetics@colbond.com • www.colbond.com

A jelen termékmertetőben szereplő adatok a termékmertető kibocsátásának időpontjában legjobb tudomásunk szerint igazak. Az újabb fejlesztések ill. Felfedezések miatt azonban változhatnak, hasonló jogfenntartás vonatkozik az ismertetett termékek tulajdonságaira is. Nem vállalunk felelősséget a termékeink ill az információk felhasználása során elért és kapott eredményekért.